BREAK

Allgemeine Produktspezifikationen:

Produkt Gruppe:	Chenilleflachgewebe	
Zusammensz. Nutzschicht	70%PES 30%PAC	
Zusammensz. Grundschicht		
Bonding Coating	Keine Keine	
Stoffgewicht	703	gr/lm
Zolltarif Nr.	55169300	
Min. zu verarbeiten Breite	143	cm
Rollenlänge	40	mtr
Anzahl der Farben	34	
Wasserabweisend ☐	Schmutzabweisend ☐	
Stückgefärbten ☐	Garn gefärbten V	
Flammhemmend V	BS 5852 (1979): the cigarette test PASS	



Testspezifikationen:

Scheuerfestigkeit		50000	touren
EN ISO 12947 1 & 2			Martindale
Pillbildung	klasse	4	
EN ISO 12945-2	2000 Touren		
Lichtechtheit	klasse	5	
EN ISO B02			
Höchstzugkraft	Warp	1772	Newton
EN ISO 13934-1	Weft	1176	Newton
Reißfestigkeit	Warp	197,5	Newton
EN ISO 13937-3	Weft	220,3	Newton
Nahtschiebefestigkeit	Warp	6 mm (100 N)	
EN ISO 13936 2	Weft	5 mm (100 N)	
Reibechtheit	klasse	4-5	Wet
EN ISO 105 X12	klasse	4-5	Dry

Informationen über die Produktgruppe:
Dies ist ein Gewebe, bei dem zwei Garngruppen im rechten Winkel zueinander verwebt sind. In das Gewebe werden Chenillegarne eingewebt. Chenille ist ursprünglich weich und voluminös, wodurch der Stoff einen festen und weichen Touch bekommt. Je weicher ein Chenillestoff ist, umso voller/schwerer sind die Chenillegarne.

Stoffeigenschaften:
- mehrfarbiges Aussehen
- fühlt sich wollig und natürlich an
- edles Aussehen
- starker Stoff
- sowohl als straffer als auch loser Bezug geeignet



CTL® GmbH

DMF FREE

COMPLIANT · COMPLIANT · REACH

timeless
timeless creativity

17. juni 2014